



Nuovi sistemi impermeabili di  
General Membrane

# CAPITOLATO TECNICO

## COPERTURA PRATICABILE

C04

CARRABILE

TETTO SANDWICH

CALCESTRUZZO MONOLITICO

NEVER ENDING  
**NEW**  
WATERPROOFING

<b>Data:</b>	27/02/2013	<b># capitolato:</b>	
<b>Destinazione d'uso:</b>	Copertura praticabile - Carrabile	<b># Codice rif:</b>	C 04
<b>Revisione:</b>	003 del 18/09/2018		

<b>Cantiere / Progetto:</b>	
<b>Località:</b>	
<b>Superficie:</b>	

<b>Committente:</b>	
<b>Progettista:</b>	
<b>D.L.:</b>	
<b>General Contractor:</b>	
<b>Impresa di posa specializzata:</b>	

M-26 - rev. 0 del 09/01/2013 - Intestazione Capitolati N.E.W.



Gentile Professionista,

General Membrane ha messo a punto dei capitolati finalizzati a supportare la progettazione dell'opera impermeabile. I **capitolati N.E.W.** descrivono soluzioni per ogni tipo di copertura; contengono i dati tecnici dei prodotti utilizzati, le normative a cui essi rispondono e le modalità di posa in relazione al tipo di copertura. In ogni proposta capitolare sono inoltre presenti disegni tecnici esaustivi dei dettagli di progetto.

I capitolati **N.E.W.** sono studiati ed elaborati in funzione di un principio essenziale ma spesso dimenticato nell'ambito dell'impermeabilizzazione delle coperture: la durabilità.

L'aspettativa di vita almeno **trentennale** dei sistemi N.E.W. garantisce un risparmio economico a lungo termine a vantaggio della sostenibilità ambientale, in quanto i materiali impiegati non necessitano di sostituzione prematura.

Il cuore dei sistemi N.E.W. è **Phoenix Super**, membrana bituminosa posata in doppio strato.

*“Il compound di Phoenix Super è realizzato esclusivamente con poly-alfa-olefinici amorfi APAO che consentono di ottenere un valore di flessibilità alle basse temperature della membrana pari a -35°C, ancor più elevato di quello delle migliori membrane SBS.*

*Questa caratteristica, che rende possibile una facile adattabilità del prodotto durante la posa, si mantiene inalterata nel tempo. Alle prove infatti, la flessibilità alle basse temperature della membrana PHOENIX SUPER su prodotto nuovo è risultata pari a -40°C, e dopo il test di invecchiamento termico (84 d a 70°C) il valore rilevato è stato pari a -35°C.*

*Il compound APAO -35°C è estremamente resistente all'azione dei raggi UV, caratterizzando così Phoenix Super come una membrana **no-ageing**, insensibile cioè all'invecchiamento termico e di lunga durata di esercizio in copertura. Un ulteriore vantaggio del prodotto è l'elevata stabilità di forma a caldo, superiore a quella delle migliori membrane APP.”<sup>1</sup>*

La durabilità dei sistemi **Never Ending Waterproofing** è il risultato della somma dell'uso di materiali certificati, dalle prestazioni uniche, con l'offerta di servizi di **affiancamento, monitoraggio e manutenzione**.

In particolare, il buon progetto di un'opera impermeabile rappresenta una delle fasi più importanti nella realizzazione di una copertura durevole, per questo General Membrane elabora i capitolati N.E.W. offrendo il suo know-how in fase di progettazione in conformità a quanto sancito nella norma **UNI 8178 (Edilizia - Coperture - Analisi degli elementi e strati funzionali)**.

La proposta N.E.W. di General Membrane si sviluppa secondo le direttive delle norme:

- UNI 9307-1 che indica dei criteri per la progettazione di ciascun strato funzionale;
- UNI EN 8627 per la definizione degli schemi funzionali conformi;
- UNI 11345 che stabilisce le responsabilità delle varie figure nell'esecuzione di tutte le attività che portano alla costruzione di una copertura.

L'Azienda, con i sistemi N.E.W., offre materiali durevoli e supporto tecnico nelle fasi di:

- **Progettazione esecutiva:** attraverso la stesura di **dettagli esecutivi** ad hoc;
- **Posa:** attraverso il **Manuale di Posa**, il controllo della posa in opera (**T.A.L.**) ed il conseguente rilascio della **dichiarazione di conformità** dell'opera impermeabile;
- **Manutenzione:** attraverso il **manuale di manutenzione** ed il monitoraggio dell'opera nel tempo.

<sup>1</sup> Tratto dal documento dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione, Consiglio Nazionale delle Ricerche “Documento di Valutazione Tecnica all'impiego n. DVT-0004 del 17.12.10”.



Il processo di supporto elaborato da General Membrane attorno alle proposte capitolari N.E.W. trova il suo naturale compimento in una garanzia ventennale che, oltre a coprire la normale **Responsabilità Civile** dell'Azienda per i primi 10 anni dall'installazione, copre per **20 anni** i costi di rifacimento della stratigrafia per difetti di prodotto, di posa e di progettazione.

Ai fini dell'attivazione della **garanzia ventennale** il progetto dovrà essere preventivamente approvato da General Membrane S.p.A. e l'attivazione avverrà successivamente al **controllo della posa in opera** sulla base del progetto iniziale ed al conseguente rilascio della dichiarazione di conformità.

General Membrane è inoltre socia dell'**U.S. Green Building Council** a conferma dell'impegno dell'Azienda a promuovere attivamente i principi di sostenibilità. Lo sviluppo dell'architettura sostenibile è quindi di primaria importanza per General Membrane che, attraverso i capitoli N.E.W., propone prodotti che possono contribuire a conferire crediti **LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)**.

I capitoli N.E.W. si attengono alle normative vigenti in tema di:



- **Prestazione termiche e igrometriche dell'edificio:** Le soluzioni capitolari offerte da General Membrane propongono, ove necessario, una componente termo-isolante che soddisfa il **D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311** sul rendimento energetico degli edifici da dimensionare in riferimento alla specifica fascia climatica ed alla zona di appartenenza, sempre nel rispetto del bilancio termoigrometrico della copertura secondo norma **UNI EN ISO 13788**, in riferimento alla destinazione d'uso dei locali sottostanti ed alle condizioni climatiche esterne;
- **Estrazione al vento:** General Membrane, nei capitoli N.E.W., prevede di dover eseguire la progettazione della resistenza all'estrazione del vento delle soluzioni in completa esposizione, effettuata in conformità alla norma **UNI EN 11442** e **UNI EN 16002**;
- **Protezione dal fuoco esterno:** I capitoli N.E.W. di General Membrane offrono proposte impermeabili e termo-impermeabili certificate B-roof secondo la norma **UNI EN 13501-5**. I pacchetti B-roof sono composti da membrane bituminose in classe E secondo norma UNI EN 13501-1 e, ove previsto, da isolanti termici di classe 1 secondo norma UNI 8457 con caratteristiche di auto-estinguenza e difficile infiammabilità.

Le proposte capitolari N.E.W. fronteggiano anche la problematica delle **Isole di Calore (Heat Island Effect)** fornendo soluzioni in linea con le strategie del centro Internazionale **EPA** (Environmental Protection Agency, ente statunitense per la protezione dell'ambiente):


- **Soluzioni per tetti verdi:** i tetti verdi contribuiscono notevolmente all'abbassamento delle temperature di esercizio delle coperture, riducendo di conseguenza il fenomeno delle Isole di Calore nei centri urbani. I capitoli N.E.W. comprendono 4 progetti di **tetti verdi**;
- **Soluzioni con membrane riflettenti o pitture:** tutti i capitoli in totale esposizione sono proposti con un sistema di protezione superficiale delle membrane a vista, conferita dalla tecnologia di rivestimento minerale bianco **Reflect Protection** o dalle vernici bianche **Reflect Paint** al fine di ridurre la temperatura della copertura. Tutto ciò si traduce in risparmio energetico per il condizionamento degli edifici, favorisce la dissipazione del calore accumulato e mantiene le membrane in ottimo stato di conservazione.



## Destinazioni d'uso e schemi funzionali dei sistemi N.E.W.



## Tetto sandwich - Calcestruzzo monolitico



Il sistema impermeabile proposto sarà **garantito per un periodo rinnovabile fino a vent'anni** da polizza assicurativa (10) e garanzia aziendale (+5+5) - alle condizioni e nei limiti da questa previsti - per difetti di prodotto.


L'opera dovrà essere realizzata da "impresa di posa specializzata" accreditata presso l'azienda produttrice e preferibilmente in possesso di certificazione di idoneità alla posa secondo norma **UNI 11333 parte 1** (Formazione e qualificazione degli addetti - Processo e responsabilità) e norma **UNI 11333 parte 2** (Formazione e qualificazione degli addetti - Prova di abilitazione alla posa di membrane bituminose).



## Sezione Corrente

C 04

1. Elemento portante	7. Strato di scorrimento
2. Strato di imprimitura	8. Elemento termoisolante
3. Strato di controllo della diffus. del vapore	9. Strato di scorrimento
4. Elemento termoisolante	10. Strato di separazione
5. Elemento di tenuta (1° strato)	11. Strato d'usura
6. Elemento di tenuta (2° strato)	



## Capitolato riassuntivo

### Sezione corrente

<p><b>1. Elemento portante</b> (↘)</p> <p>Supporto di base in calcestruzzo monolitico</p>	Vs. cura
<p><b>2. Strato di imprimitura</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>General Eco Primer</b></p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>3. Strato di controllo della diffusione del vapore</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>Orion ALU VAP 3 mm / Orion VAP 3 mm</b> Posa in totale aderenza</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>4. Elemento termoisolante</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>EPS</b> Posa a secco</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>5. Elemento di tenuta (primo strato)</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>Phoenix Super 4 mm</b> Posa in totale aderenza con fissaggio meccanico perimetrale</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>6. Elemento di tenuta (secondo strato)</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>Phoenix Super 4 mm</b> Posa in totale aderenza</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>7. Strato di scorrimento</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>General Feltro Bianco 500 g/m<sup>2</sup></b> Posa a secco</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>8. Elemento termoisolante</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>EPS</b> Posa a secco</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>
<p><b>9. Strato di scorrimento</b> (↘)</p> <p>Fornitura e posa in opera di <b>General Feltro Bianco 500 g/m<sup>2</sup></b> Posa a secco</p>	m <sup>2</sup> €/m <sup>2</sup>





**10. Strato di separazione** [↗](#)

Fornitura e posa in opera di **General Protection** 500 g/m<sup>2</sup>  
Posa a secco

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>

**11. Strato d'usura** [↗](#)

Formazione di cappa in calcestruzzo  
Getto mediante mezzi automatici o manuali

Vs. cura

**Dettagli ed accessori del sistema****12. Risvolti verticali** [↗](#)

Raccordo del sistema impermeabile tra il piano orizzontale ed i contenimenti laterali

ml  
€/ml

**13. Elementi di raccordo ai pluviali verticali ed orizzontali** [↗](#)

Bocchettoni di connessione ai pluviali di scarico

pz  
€/pz

**14. Elementi di coronamento verticale** [↗](#)

Lattonomie di contorno e di coronamento

ml  
€/ml

**15. Risvolto verticale su lucernari** [↗](#)

Raccordo del sistema impermeabile ai lucernari

ml  
€/ml

**16. Giunti di dilatazione** [↗](#)

Raccordo del sistema impermeabile ai giunti di dilatazione strutturali

ml  
€/ml

**17. Soglie di accesso** [↗](#)

Raccordo del sistema impermeabile alle soglie di accesso

ml  
€/ml

**18. Settorizzazione** [↗](#)

Suddivisione in settori della stratigrafia impermeabile

ml  
€/ml

**19. Eventuali elementi di completamento della copertura** [↗](#)

Ulteriori eventuali elementi che verranno progettati secondo specifiche esigenze di copertura



## Capitolato descrittivo

### Sezione corrente

(Dettaglio C04)

#### 1. Elemento portante

Supporto di base in calcestruzzo monolitico di adeguata consistenza (resistenza minima RCK 250 kg/cm<sup>2</sup>) atto a ricevere eventuali fissaggi meccanici. Il supporto, se considerato tetto piano (fino a 5° di inclinazione), dovrà avere requisito di pendenza minima per il deflusso delle acque meteoriche (1,5%). Inoltre dovrà essere planare, privo di asperità, ben coeso, asciutto e pulito, con un'adeguata ruvidità superficiale atta all'accoglimento della stratigrafia impermeabile.

#### Nota tecnica:

Tutte le intersezioni tra piano e verticale dovranno essere adeguatamente preparate con gusce di malta, di adeguata consistenza e a garanzia di resistenza nel tempo, per evitare tensioni anomale delle stratigrafie impermeabili bituminose.

In previsione della posa in totale aderenza di membrane bituminose, per garantire una migliore adesione al supporto di base, su tutte le superfici dove verrà successivamente posata la stratigrafia impermeabile si stenderà uno strato di primer bituminoso tipo **General Eco Primer**.

Vs. cura

#### 2. Strato di imprimitura

Fornitura e posa in opera di **General Eco Primer**

Primer bituminoso a base di bitume in emulsione acquosa e additivi, privo di solventi, avente la funzione di modificare le caratteristiche superficiali fisico chimiche del supporto al fine di favorirne il consolidamento corticale e l'aggrappaggio degli elementi o strati superiori. General Eco Primer è privo di qualsiasi tipo di solvente, pertanto non è nocivo. La base acquosa evita il rischio di infiammabilità.

Il prodotto presenta un contenuto di VOC pari a 385 g/l e soddisfa le caratteristiche dei requisiti del credito IEQ 4.1 del protocollo **LEED**, sistema di valutazione dell'ecosostenibilità degli edifici elaborato da **Green Building Council**.

Il prodotto deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Massa volumica 20° C

**0,90-1,00 Kg/cm<sup>3</sup>**

Viscosità a 20°C

**20-25" DIN 4**

Tempo di essiccazione fuori polvere a 20°C

**240 - 360 min**

Tempo di essiccazione in profondità

**360 - 480 min**

Punto di infiammabilità

**Non infiammabile**



- **Posa**

L'imprimatura verrà realizzata mediante rullo, pennello, o spruzzo con airless (si consiglia ugello avente  $\varnothing$  0,5 mm a 150 atm) sulla totalità della superficie, stendendo uno strato in ragione di 0,150/0,300 kg/m<sup>2</sup>.

**Note tecniche:**

Prima delle opere di primerizzazione delle superfici si provvederà ad un test di adesione con due porzioni di membrana facendole aderire sul supporto, la prima su una parte primerizzata e la seconda su una zona priva di primer. Successivamente verrà eseguita una prova di peeling e verrà valutato l'utilizzo dello strato di primer in funzione dell'aderenza riscontrata.

E' importante che le superfici da verniciare siano il più possibile asciutte, prive di oli o polveri sfarinanti. L'imprimatura dovrà penetrare nella superficie cementizia fissando la polvere, ma non deve in nessun caso creare una pellicola continua. La presenza visiva di chiazze di colore diverso non è indice di mancanza di conformità della posa.

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>

### 3. Strato di controllo della diffusione del vapore

**Nota tecnica:**

La scelta dell'utilizzo di un freno o di una barriera al vapore dovrà essere studiata in funzione del calcolo termoigrometrico della copertura secondo norma **UNI EN ISO 13788** (*Prestazione igrotermica dei componenti e degli elementi per edilizia - Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e condensazione interstiziale - Metodo di calcolo*) in relazione alla destinazione d'uso dei locali assoggettati alla copertura ed alle condizioni climatiche della zona in cui essa è ubicata.

Ricordiamo che il rispetto dei valori minimi di isolamento termico non garantisce il bilancio igrometrico della copertura. Si rimanda quindi alla verifica per controllarne i valori di calcolo.

**a) Barriera al vapore**

Fornitura e posa in opera di **Orion ALU VAP 3 mm**

Membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri elastoplastomerici, triarmata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con vetro, velovetro e lamina di alluminio, dello spessore di 3 mm, tipo Orion. Il prodotto possiede caratteristica di flessibilità alle basse temperature di **-15°C** secondo **UNI EN 1109** e stabilità di forma a caldo di **130 °C** secondo **UNI EN 1110**.

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13970** (*Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore d'acqua - Definizioni e caratteristiche*) per la precisa destinazione d'uso come barriera al vapore e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:

UNI EN 1931 **1.250.000  $\mu$**

Resistenza a trazione long / trasv carico massimo:

UNI EN 12311-1 **450 / 270 N/50mm  $\pm$  20%**

Resistenza a trazione delle giunzioni long / trasv carico massimo:

UNI EN 12317-1 **400 / 250 N/50mm  $\pm$  20%**

Allungamento a rottura long / trasv:

UNI EN 12311-1 **20 / 25 % - 15 % assoluto**



Resistenza alla lacerazione long / trasv:  
UNI EN 12310-1 **150 / 150 N** -30 %

Stabilità dimensionale long / trasv:  
UNI EN 1107-1 met. A **± 0,3 %**  
valore minimo

## b) Freno al vapore

Fornitura e posa in opera di **Orion VAP 3 mm**

Membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con polimeri elastoplastomerici, armata con tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con vetro, dello spessore di 3 mm, tipo Orion. Il prodotto possiede caratteristica di flessibilità alle basse temperature di **-15°C** secondo **UNI EN 1109** e stabilità di forma a caldo di **130 °C** secondo **UNI EN 1110**.

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13970** (*Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore d'acqua - Definizioni e caratteristiche*) per la precisa destinazione d'uso come freno al vapore e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore:  
UNI EN 1931 **110.000 μ**

Allungamento a rottura long / trasv:  
UNI EN 12311-1 **35 / 35 %** - 15 % assoluto

Resistenza a trazione delle giunzioni long / trasv carico massimo:  
UNI EN 12317-1 **400 / 300 N/50mm** ± 20%

Resistenza alla lacerazione long / trasv:  
UNI EN 12310-1 **140 / 140 N** -30 %

Resistenza a trazione long / trasv carico massimo:  
UNI EN 12311-1 **500 / 400 N/50mm** ± 20%

Stabilità dimensionale long / trasv:  
UNI EN 1107-1 met. A **± 0,3 %**  
valore minimo

### • Posa in totale aderenza

La barriera / freno al vapore verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano alla superficie d'accoglienza, previa eventuale adeguata preparazione se necessaria ed imprimitura del supporto, con sfalsamento longitudinale dei teli.

La membrana verrà risvoltata sui rilievi verticali superando la quota dell'elemento termoisolante, come descritto nella specifica voce di dettaglio. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a "T" tra più teli dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione.

### **Nota tecnica:**

Nella saldatura delle sormonte di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita uniforme di un cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle membrane. La membrana, posata in totale aderenza sul supporto e risvoltata sui rilievi verticali come descritto nella specifica voce di dettaglio, garantirà il "fuori acqua" temporaneo.

Le operazioni saranno eseguite con posa secondo la regola dell'arte ricondotta dalla norma **UNI EN 11333** (*Posa di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione*).

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>



#### 4. Elemento termoisolante

Fornitura e posa in opera di **EPS**

Lastra tecnica in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, stampato (a celle chiuse anche in superficie), senza aggiunta di agenti espandenti esterni, con conducibilità dichiarata  $\lambda_D = \dots$  W/mK, avente dimensioni  $\dots \times \dots$  mm e spessore (da  $\dots$  mm) in funzione della specifica zona climatica, secondo limiti di legge in vigore e secondo norma **UNI/TS 11300** (*Prestazioni energetiche degli edifici*). L'elemento termoisolante possiede caratteristica di resistenza a compressione in funzione della destinazione d'uso della copertura:

- 150 kPa su coperture carrabili per traffico leggero ( $\leq 2$  t per asse);
- 250 kPa su coperture carrabili per traffico pesante ( $> 2$  t per asse).

Il pannello sarà preaccoppiato con soluzione di continuità ad una membrana bitume polimero armata con velo vetro, di spessore 2 mm, capace di accogliere la posa in totale aderenza dei successivi strati impermeabili, preservando anche le caratteristiche fisico-meccaniche dell'elemento termoisolante.

#### **Nota tecnica:**

La componente termoisolante dovrà soddisfare i valori minimi di isolamento termico dettati dal **D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311** sul rendimento energetico degli edifici, in riferimento alla specifica fascia climatica ed alla zona di appartenenza.

*Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate:*

Tabella 3.1	Coperture (U limite in W/m <sup>2</sup> K) - Limiti di legge
Zona climatica	Dal 1 Luglio 2015
<b>A</b>	0,38
<b>B</b>	0,38
<b>C</b>	0,36
<b>D</b>	0,30
<b>E</b>	0,25
<b>F</b>	0,23

Si consiglia anche una modellazione delle proprietà termiche dell'edificio, secondo quanto stabilito dai requisiti del credito EA 1, per una valutazione delle prestazioni termiche dell'intero involucro edilizio e per l'attribuzione di crediti qualora l'edificio sia soggetto a protocollo **LEED**, sistema di valutazione dell'ecosostenibilità degli edifici elaborato da **Green Building Council**.

Il pannello possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13163** (*Isolanti termici per l'edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (EPS) - Specificazione*) in riferimento alla precisa destinazione d'uso come elemento termoisolante e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

resistenza a compressione 150 kPa:

Conducibilità termica dichiarata determinata  
alla temperatura media di 10°C:  
UNI EN 12939 ...  $\lambda_D$  (W/mK)

Fattore di resistenza alla diffusione del  
vapore d'acqua:  
UNI EN 12086 ...  $\mu \pm \dots$

Coefficiente di dilatazione termica lineare  
UNI 6348 ...  $K^{-1}$



Assorbimento d'acqua - prova a immersione totale per 365 giorni:  
resistenza a compressione 250 kPa:

UNI EN 12087 ...% peso proprio

Conducibilità termica dichiarata determinata alla temperatura media di 10°C:  
UNI EN 12939 ...  $\lambda D$  (W/mK)

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua:  
UNI EN 12086 ...  $\mu \pm \dots$

Coefficiente di dilatazione termica lineare  
UNI 6348 ...  $K^{-1}$

Assorbimento d'acqua - prova a immersione totale per 365 giorni:  
UNI EN 12087 ...% peso proprio

- **Posa a secco**

Il pannello verrà posato a secco sulla superficie di accoglienza e distribuito a schema sfalsato longitudinalmente rispetto al lato maggiore, avendo cura di accostare i lati battentati per evitare ponti termici.

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>

## 5. Elemento di tenuta (primo strato)

Fornitura e posa in opera di **Phoenix Super** 4 mm

Membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con poly- $\alpha$ -olefine amorfe (APAO) armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con vetro, dello spessore di 4mm, tipo Phoenix Super.

La membrana possiede caratteristica di flessibilità alle basse temperature di **-35°C** sia da nuova che dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C secondo **UNI EN 1296 / UNI EN 1109** e stabilità di forma a caldo, con lo stesso principio, di **140 °C** secondo **UNI EN 1296 / UNI EN 1110**.

La membrana assicura le proprie qualità con il controllo nel tempo attraverso asseverazione esterna di **ITC-CNR** (*Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche*) e **BBA** (*British Board of Agrément*), garantendo i requisiti di durabilità e di mantenimento delle caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo, attestate attraverso certificazioni **Agrément DVT n° 0004/10** (ex I.C.I.T.E. n° 610/03) e **Agrément Certificate BBA n° 99/3586**.

Phoenix Super possiede caratteristiche di reazione al fuoco in **classe E** secondo **UNI EN 13501-1** (*Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco*).

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13707** (*Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche*) per la precisa destinazione d'uso come elemento di tenuta e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Resistenza a trazione delle giunzioni long / trasv carico massimo:  
UNI EN 12317-1 **500 / 500 N/50mm** valore minimo

Resistenza a trazione long / trasv carico massimo:  
UNI EN 12311-1 **900 / 650 N/50mm**  $\pm 20\%$

Allungamento a rottura long / trasv:  
UNI EN 12311-1 **40 / 45 %**  $\pm 2$  assoluto

Resistenza alla lacerazione long / trasv:  
UNI EN 12310-1 **200 / 200 N** -30N

Stabilità dimensionale long / trasv:  
UNI EN 1107-1 met. A  **$\pm 0,3$  %** valore massimo

Invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine alla combinazione di radiazioni UV, ad alta temperatura ed acqua:

UNI EN 1297 / UNI EN 1850-1

**prova superata**

Reazione al fuoco:  
UNI EN 13501-1 **classe E**

Prova di cicli a fatica (simulazione stress su linea di accostamento pannelli isolanti o su supporti di base discontinui):

EOTA TR 0088 per 1500 cicli

**prova superata**

- **Posa in totale aderenza con fissaggio meccanico perimetrale**

La membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano alla superficie d'accoglienza, previa eventuale adeguata preparazione se necessaria, con sfalsamento longitudinale dei teli. Inoltre, verrà vincolata al supporto di base attraverso sistema di fissaggio meccanico lungo i perimetri, in misura adeguata, in relazione all'estrazione del vento che agisce sulla copertura specifica. Il vincolo verrà eseguito mediante utensili automatici o manuali.

Accessori di fissaggio:

- Elementi di fissaggio realizzati con tasselli a battuta / viti autofilettanti di misura idonea allo spessore da bloccare ;
- Placchette di ancoraggio in lamiera d'acciaio / manicotti in polipropilene.

La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali come descritto nella specifica voce di dettaglio. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a "T" tra più teli dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione.

**Nota tecnica:**

Nella saldatura delle sormonte di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita uniforme di un cordolino di miscela fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle membrane.

Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell'arte ricondotta dalla norma **UNI EN 11333** (*Posa di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione*).

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>



## 6. Elemento di tenuta (secondo strato)

Fornitura e posa in opera di **Phoenix Super** 4 mm

Membrana impermeabile bituminosa prefabbricata a base di bitume modificato con poly- $\alpha$ -olefine amorfe (APAO) armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con vetro, dello spessore di 4mm, tipo Phoenix Super. La membrana possiede caratteristica di flessibilità alle basse temperature di **-35°C** sia da nuova che dopo invecchiamento di 6 mesi a 70°C secondo **UNI EN 1296 / UNI EN 1109** e stabilità di forma a caldo, con lo stesso principio, di **140 °C** secondo **UNI EN 1296 / UNI EN 1110**.

La membrana assicura le proprie qualità con il controllo nel tempo attraverso asseverazione esterna di **ITC-CNR** (*Istituto per le Tecnologie della Costruzione - Consiglio Nazionale delle Ricerche*) e **BBA** (*British Board of Agrément*), garantendo i requisiti di durabilità e di mantenimento delle caratteristiche fisico-meccaniche nel tempo, attestate attraverso certificazioni **Agrément DVT n° 0004/10** (ex I.C.I.T.E. n° 610/03) e **Agrément Certificate BBA n° 99/3586**.

Phoenix Super possiede caratteristiche di reazione al fuoco in **classe E** secondo **UNI EN 13501-1** (*Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco*).

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13707** (*Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Definizioni e caratteristiche*) per la precisa destinazione d'uso come elemento di tenuta e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Resistenza a trazione delle giunzioni long / trasv carico massimo:

UNI EN 12317-1 **500 / 500 N/50mm**

valore minimo

Resistenza a trazione long / trasv carico massimo:

UNI EN 12311-1 **900 / 650 N/50mm**  $\pm 20\%$

Allungamento a rottura long / trasv:

UNI EN 12311-1 **40 / 45 %**  $\pm 2$  assoluto

Resistenza alla lacerazione long / trasv:

UNI EN 12310-1 **200 / 200 N** -30N

Stabilità dimensionale long / trasv:

UNI EN 1107-1 met. A  **$\pm 0,3$  %**

valore massimo

Invecchiamento artificiale tramite esposizione a lungo termine alla combinazione di radiazioni UV, ad alta temperatura ed acqua:

UNI EN 1297 / UNI EN 1850-1

**prova superata**

Reazione al fuoco:

UNI EN 13501-1 **classe E**

Prova di cicli a fatica (simulazione stress su linea di accostamento pannelli isolanti o su supporti di base discontinui):

EOTA TR 0088 per 1500 cicli

**prova superata**





- **Posa in totale aderenza**

La membrana verrà posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano al primo strato impermeabile, con sfalsamento longitudinale dei teli. Inoltre, dovrà essere sfalsata sia longitudinalmente che trasversalmente rispetto al primo strato a tenuta. La membrana dovrà essere risvoltata lungo le pareti verticali come descritto nella specifica voce di dettaglio. Le sormonte longitudinali saranno saldate in totale aderenza mediante fiamma di gas propano per almeno 10 cm e quelle di testa per almeno 15 cm. Gli incroci a "T" tra più teli dovranno prevedere uno smusso a 45° negli angoli della membrana ricevente la sovrapposizione.

**Nota tecnica:**

Nella saldatura delle sormonte di continuità si dovrà operare in modo tale da creare la fuoriuscita uniforme di un cordolino di mescola fusa, indice di sigillatura e corretta saldatura nei punti di sovrapposizione delle membrane.

Le operazioni di posa saranno eseguite secondo la regola dell'arte ricondotta dalla norma **UNI EN 11333** (*Posa di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione*).

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>

## 7. Strato di scorrimento

Fornitura e posa in opera di **General Feltro Bianco** 500 g/m<sup>2</sup>

Geotessile non tessuto in poliestere di colore bianco coesionato mediante aguagliatura meccanica e calandratura, con esclusione di collanti o leganti chimici, da 500 g/m<sup>2</sup>, tipo General Feltro Bianco. Il prodotto possiede marcatura CE e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Resistenza a trazione MD / CMD  
EN ISO 10319 **4,2 / 5,2 kN/m** -25%

Resistenza al punzonamento dinamico  
EN ISO 13433 **16 mm** +30%

Allungamento a carico massimo MD /CMD  
EN ISO 10319 **60 / 70 %** ±30%

Porometria  
ISO 12956 **45 µm** ±40%

Resistenza al punzonamento statico CBR  
EN ISO 12236 **0,8 kN** -40%

- **Posa a secco**

General Feltro verrà posato a secco sulla superficie di accoglienza con sormonte di 10 cm sia sul lato longitudinale che di testa.

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>



## 8. Elemento termoisolante

Fornitura e posa in opera di **EPS**

Lastra tecnica in polistirene espanso sinterizzato ad alta densità, stampato (a celle chiuse anche in superficie), senza aggiunta di agenti espandenti esterni, con conducibilità dichiarata  $\lambda_D = \dots$  W/mK, avente dimensioni  $\dots \times \dots$  mm e spessore (da  $\dots$  mm) in funzione della scelta di utilizzare l'elemento termoisolante come parte integrante per la sommatoria della resistenza termica assieme al primo pannello o come pura protezione meccanica delle membrane a tenuta sottostanti, a surplus dei valori minimi di isolamento termico. L'elemento termoisolante possiede caratteristica di resistenza a compressione in funzione della destinazione d'uso della copertura:

- 150 kPa su coperture carrabili per traffico leggero ( $\leq 2$  t per asse);
- 250 kPa su coperture carrabili per traffico pesante ( $> 2$  t per asse).

Il prodotto termoisolante possiede caratteristiche di autoestinguenza e difficile infiammabilità, in **classe 1** secondo norma **UNI 8457** (*Prodotti combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su una sola faccia - Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma*), norma **UNI 9174** (*Reazione al fuoco dei prodotti sottoposti all'azione di una fiamma d'innescio in presenza di calore radiante*) e norma **UNI 9177** (*Classificazione di reazione al fuoco dei prodotti combustibili*) e in **classe E** secondo norma **UNI EN 13501-1** (*Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione - Parte 1: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco*).

Il pannello possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13163** (*Isolanti termici per l'edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica (EPS) - Specificazione*) in riferimento alla precisa destinazione d'uso come elemento termoisolante e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

resistenza a compressione 150 kPa:

Conducibilità termica dichiarata determinata alla temperatura media di 10°C:  
UNI EN 12939 ...  $\lambda_D$  (W/mK)

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua:  
UNI EN 12086 ...  $\mu \pm \dots$

Coefficiente di dilatazione termica lineare  
UNI 6348 ...  $K^{-1}$

Assorbimento d'acqua - prova a immersione totale per 365 giorni:  
UNI EN 12087 ...% peso proprio

resistenza a compressione 250 kPa:

Conducibilità termica dichiarata determinata alla temperatura media di 10°C:  
UNI EN 12939 ...  $\lambda_D$  (W/mK)

Fattore di resistenza alla diffusione del vapore d'acqua:  
UNI EN 12086 ...  $\mu \pm 2$

Coefficiente di dilatazione termica lineare  
UNI 6348 ...  $K^{-1}$

Assorbimento d'acqua - prova a immersione totale per 365 giorni:  
UNI EN 12087 ...% peso proprio

- **Posa a secco**

Il pannello verrà posato a secco sulla superficie di accoglienza e distribuito a schema sfalsato longitudinalmente rispetto al lato maggiore, avendo cura di accostare i lati battentati per evitare ponti termici.

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>



## 9. Strato scorrimento

Fornitura e posa in opera di **General Feltro Bianco** 500 g/m<sup>2</sup>

Geotessile non tessuto in poliestere di colore bianco coesionato mediante aguagliatura meccanica e calandratura, con esclusione di collanti o leganti chimici, da 500 g/m<sup>2</sup>, tipo General Feltro Bianco. Il prodotto possiede marcatura CE e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Resistenza a trazione MD / CMD EN ISO 10319 <b>4,2 / 5,2 kN/m</b> -25%	EN ISO 12236 <b>0,8 kN</b> -40%
Allungamento a carico massimo MD /CMD EN ISO 10319 <b>60 / 70 %</b> ±30%	Resistenza al punzonamento dinamico EN ISO 13433 <b>16 mm</b> +30%
Resistenza al punzonamento statico CBR	Porometria ISO 12956 <b>45 µm</b> ±40%

- **Posa a secco**

General Feltro verrà posato a secco sulla superficie di accoglienza con sormonte di 10 cm sia sul lato longitudinale che di testa.

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>

## 10. Strato di separazione

Fornitura e posa in opera di **General Protection** 500 g/m<sup>2</sup>

Membrana in polietilene estruso ad alta densità (HDPE) 500 g/m<sup>2</sup> dello spessore di 0,55 mm avente bugne troncoconiche ottenute per termoforatura di altezza 7,5 mm, tipo General Protection.

La membrana possiede marcatura CE secondo le direttive specificate nella norma **UNI EN 13967** (*Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma impermeabili all'umidità incluse membrane di materiale plastico e di gomma destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche*) in riferimento alla destinazione d'uso e deve rispettare i seguenti valori minimi riportati nella dichiarazione di prestazione:

Spessore prodotto a 2 kPa: UNI EN 9863-1 <b>7,5 mm</b> ±1	UNI EN ISO 10319 <b>&gt;20 %</b>
Massa areica: UNI EN 9864 <b>500g/m<sup>2</sup></b> ±5%	Carico di rottura trasversale: UNI EN ISO 10319 <b>&gt;250 N/50 mm</b>
Carico di rottura longitudinale: UNI EN ISO 10319 <b>&gt;250 N/50 mm</b>	Allungamento trasversale: UNI EN ISO 10319 <b>&gt;25 %</b>
Allungamento longitudinale:	

- **Posa a secco**

General Protection verrà posato a secco sulla superficie avendo cura di mantenere la parte bugnata rivolta verso l'alto, sovrapponendo i teli adiacenti per almeno 10 cm.

m<sup>2</sup>  
€/m<sup>2</sup>

## 11. Strato d'usura



Formazione di cappa in calcestruzzo

Strato d'usura realizzato in calcestruzzo. La cappa dovrà essere dimensionata per resistere alle sollecitazioni sia statiche che dinamiche a cui sarà sottoposta, senza rotture o fratturazioni che possano danneggiare la stratigrafia sottostante.

**Nota tecnica:**

Lo spessore del cappa di calcestruzzo verrà previsto in funzione della tipologia di traffico stazionante o in movimento al di sopra della copertura in oggetto, parcheggio/carrabile leggero ( $\leq 2$  t per asse) o pesante ( $> 2$  t per asse) secondo cui verrà anche prevista la resistenza a compressione del materiale isolante che accoglie il getto di calcestruzzo.

Se necessario, sarà interposta una adeguata armatura con rete elettrosaldada da mantenere accuratamente arretrata rispetto al perimetro dell'impermeabilizzazione verticale. Per evitare danneggiamenti del risvolto verticale dell'impermeabilizzazione, lungo tutti i perimetri dovrà essere posizionato un elemento ammortizzante con la funzione di assorbire i movimenti della cappa dovuti alle dilatazioni termiche, come descritto nella specifica voce di dettaglio. Tale elemento ammortizzante potrà essere realizzato con lastre di materiale espanso di spessore di 1-2 cm, previa interposizione di strato di separazione.

Il calcestruzzo sarà distribuito, mediante mezzi automatici insufflanti o mezzi manuali, al di sopra degli strati funzionali preposti a protezione e separazione del sistema impermeabile.

Vs. cura

## Dettagli ed accessori del sistema

### **12. Risvolti verticali**

(dettaglio C04/1)

Lo strato di controllo della diffusione del vapore dovrà essere risvoltato e posato in totale aderenza mediante fiamma di gas propano sull'elevazione verticale superando la quota dell'elemento termoisolante, previa imprimitura della zona interessata mediante l'utilizzo di primer come descritto nella specifica voce, garantendo così il "fuori acqua" provvisorio del cantiere.

Successivamente alla posa del pannello termoisolante, lo strato costituente il primo elemento di tenuta dovrà essere risvoltato per una altezza minima necessaria a realizzare la sigillatura con la barriera / freno al vapore preposto, garantendo così un nuovo "fuori acqua" temporaneo. Verrà quindi previsto un fissaggio meccanico perimetrale che vincolerà tutti gli strati funzionali fin ad ora descritti al supporto di base. Contestualmente, una fascia di membrana posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano dovrà sigillare l'angolo, aderendo sul primo elemento di tenuta proveniente dal piano orizzontale ed innalzandosi per un'altezza minima tale da superare di almeno 10 cm la quota di estradosso dell'ultimo elemento o strato a vista, assicurando sempre la tenuta idraulica.

Utilizzando il medesimo criterio si procederà con la posa del secondo elemento di tenuta, questa volta fino a ridosso del muro, senza effettuare alcun risvolto. Una successiva fascia andrà a ricoprire l'elevazione verticale per una altezza minima tale da superare di almeno 10 cm l'altezza della prima fascia, aderendo sul muro e risvoltando per almeno 15/20 cm sulle teste e sui lati longitudinali dell'elemento di tenuta posto sul piano orizzontale di copertura.

Lungo tutto il perimetro verrà posto un pannello isolante con la precisa funzione di assorbire le spinte orizzontali del getto cementizio. Sia gli strati di scorrimento che quello di separazione andranno ad innalzarsi sul verticale per una quota minima utile a mantenere protetti e distaccati gli elementi di tenuta dal getto in calcestruzzo.

Il sistema di risvolto verticale descritto trova coerenza con quanto prescritto e disegnato nei dettagli esecutivi della norma **UNI EN 11333-2** (*Posa di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione*).

La completa chiusura del perimetro verrà garantita da adeguati elementi di coronamento verticale, come descritto nella specifica voce di dettaglio.

Inoltre, gli angoli interni ed esterni dovranno essere realizzati per adesione, cordolo di saldatura e fattezza in conformità a quanto prescritto e disegnato nei dettagli esecutivi della norma **UNI EN 11333-2** (*Posa di membrane flessibili per l'impermeabilizzazione*).

#### **Note tecniche:**

Per un'opportuna sigillatura delle elevazioni verticali è vietato realizzare il risvolto delle membrane, con soluzione di continuità, utilizzando i teli provenienti dal piano orizzontale di copertura. Le fasce costituenti la sigillatura verticale saranno realizzate tagliando porzioni di membrana in senso trasversale rispetto alla lunghezza del telo, di larghezza massima pari alla misura del telo stesso (generalmente 100 cm), che eventualmente potrà aumentare fino a 250 cm nel caso in cui la posa, sempre in totale aderenza mediante fiamma di gas propano, venga effettuata contemporaneamente da 2 operatori.

ml  
€/ml



### 13. Elementi di raccordo ai pluviali verticali ed orizzontali (dettagli C04/2 e C04/3)

Il raccordo ai discendenti pluviali verrà realizzato con bocchettoni di scarico rigidi prefabbricati, compatibili con l'impermeabilizzazione descritta, di diametro e lunghezza del gambo idoneo al raccordo ai discendenti presenti nella struttura. Essi dovranno essere previsti in numero tale da garantire un sicuro deflusso delle acque meteoriche dalla copertura.

Le bocchette di piano ed angolari verranno coerentemente collocate nei punti più bassi della copertura e, se possibile, la sede in cui esse sono poste deve essere ribassata rispetto al piano di posa per agevolare lo smaltimento dell'acqua. Gli scarichi verranno posizionati sopra il primo strato impermeabile. Il loro vincolo dovrà essere effettuato mediante adeguati fissaggi meccanici al supporto di base, in ragione di 3pz/bocchettone. Il secondo strato costituente l'elemento di tenuta dovrà essere modellato e saldato all'interno del cono della bocchetta di scarico.

Prima di effettuare il getto cementizio dovranno essere previsti dei chiusini grigliati, preventivamente posti sopra le bocchette di scarico, che delimiteranno la zona di getto evitando di ostruire i pluviali e di compromettere il corretto smaltimento delle acque meteoriche dalla copertura.

Gli scarichi di "troppo pieno" verranno realizzati, con il medesimo criterio, sulle elevazioni verticali dei perimetri ad una altezza di circa 10/15 cm rispetto alla quota di piano orizzontale.

I bocchettoni saranno provvisti, a seconda della destinazione d'uso della copertura, di "ragno" parafoglie o di griglia paraghiaia ad incastro, comprensivi di alette per evitarne la fuoriuscita dall'imbuto.

#### **Note tecniche:**

Nelle zone al alto indice di piovosità, qualora si temessero fenomeni di rigurgito, si consiglia di utilizzare pluviali con innesto a bicchiere muniti di guarnizione ad anello di tenuta "o-ring" sulla quale si innesta il gambo della bocchetta di scarico, evitando così fenomeni di tracimazione del pluviale di scarico all'interno degli edifici.

Qualora la provvisorietà del fuori acqua garantito dalla barriera / freno al vapore dovesse protrarsi per lunghi periodi si consiglia l'inserimento di un bocchettone aggiuntivo ai pluviali discendenti che sarà collegato in maniera coassiale al bocchettone superiore posto sotto il secondo elemento di tenuta.

pz  
€/pz

### 14. Elementi di coronamento verticale (dettaglio C04/4)

Lattonerie di contorno e di coronamento dei rilievi verticali sigillate all'aria ed all'acqua e opportunamente conformate secondo esigenza di cantiere dettate dalla conformazione della tipologia del risvolto verticale. La natura del materiale, lo spessore ed colori sono a scelta della D.L.

ml  
€/ml



### 15. Risvolto verticale su lucernari (dettaglio C04/5)

Gli elementi di tenuta dovranno essere innalzati in maniera analoga a quanto descritto nella voce di dettaglio dei verticali perimetrali, risvoltando la fascia di chiusura sino a ricoprire interamente la testa del verticale. Nella sua sommità verrà fissata meccanicamente la staffa del lucernario, previa interposizione di nastro antivento in materiale comprimibile (polietilene o polipropilene reticolati).

Sull'elevazione del verticale verrà creata una protezione mediante un profilo metallico con interposto pannello isolante, salvaguardando l'integrità del lucernario esposto a possibili urti accidentali da parte dei mezzi che circoleranno sulla copertura carrabile.

ml  
€/ml

### 16. Giunti di dilatazione (dettaglio C04/6)

Tutti i giunti strutturali dovranno essere adeguatamente sigillati con soluzione di continuità, avendo cura di mantenere opportune abbondanze di membrana per evitare tensionamenti degli elementi di tenuta in corrispondenza dei punti di intersecazione, causati dai movimenti dilatatori degli elementi prefabbricati.

Una fascia di membrana verrà posata in totale aderenza lungo le linee di intersecazione, raccordando l'elemento di tenuta costituente il primo strato impermeabile proveniente dagli elementi contigui. La creazione di tale pontage dovrà essere realizzata avendo cura di mantenere una idonea abbondanza tra i due elementi prefabbricati, comunque minima da poter ospitare un salsicciotto comprimibile al suo interno. Successivamente si procederà con la posa del secondo strato impermeabile, che terminerà sino a ridosso dell'elemento comprimibile. Al suo estradosso verrà posata una fascia di chiusura in totale aderenza, completando la sigillatura lungo il giunto strutturale.

La sovrastante cappa cementizia verrà mantenuta sconnessa tra gli elementi prefabbricati adiacenti mediante un giunto di dilatazione grigliato, preventivamente posato lungo i giunti strutturali, che delimiterà la zona di getto e contestualmente consentirà l'ispezionabilità del dettaglio specifico.

#### **Nota tecnica:**

La scelta dell'utilizzo del dettaglio tecnico non esime il progettista / D.L. dal valutare l'effettiva efficienza di tale dettaglio in relazione al calcolo dello spostamento del giunto strutturale.

ml  
€/ml

### 17. Soglie di accesso (dettaglio C04/7)

In linea di principio generale le soglie dovranno essere poste in opera, senza alcuna eccezione, solo ed esclusivamente dopo la posa dell'impermeabilizzazione sottosoglia. Concettualmente, a seconda della conformazione e della tipologia delle opere strutturali sottosoglia, le membrane a funzione di tenuta impermeabile dovranno risvoltare in tutti i confinamenti verticali rispetto al piano di posa della soglia. La quota dei risvolti dovrà essere sempre superiore al piano di scorrimento dell'elemento di tenuta.



L'impermeabilizzazione sottosoglia verrà raccordata agli strati di tenuta provenienti dal piano orizzontale attraverso la posata in totale aderenza mediante fiamma di gas propano. Le membrane dovranno essere messe in opera su tutto il piano di posa delle soglie d'accesso e risvoltate sulle elevazioni verticali per un'altezza di almeno 20 cm.

**Nota tecnica:**

Qualora, per tempistiche, si dovesse prevedere la posa della soglia prima della stratigrafia impermeabile, l'impermeabilizzazione sottosoglia verrà comunque posta prima della soglia stessa e lasciata una abbondanza per il suo successivo raccordo agli elementi di tenuta, posti sul piano orizzontale di copertura.

Si dovrà prestare particolare attenzione a non danneggiare il sottosoglia durante le operazioni di posa, utilizzando per l'ancoraggio della soglia stessa materiali compatibili con l'elemento di tenuta (letti di sabbia, malta, colle, ecc), o comunque materiali privi di sostanze organiche e solventi.

ml  
€/ml

**18. Settorizzazione**  
(dettaglio C04/8)

Durante la posa in opera della sezione corrente verrà creato un raccordo ermetico tra l'elemento di tenuta costituente il primo strato impermeabile ed il supporto o la barriera / freno al vapore bituminoso, posto in totale aderenza al supporto di base, con creazione di settore ridotto e confinato di copertura a tenuta. Il raccordo verrà eseguito risvoltando il primo strato impermeabile verso il basso rispetto al pannello isolante e saldato con soluzione di continuità a fiamma di gas propano al piano di posa o all'elemento di controllo della diffusione del vapore posta sul piano orizzontale per circa 15 cm. La localizzazione della settorizzazione sarà individuata dall'impresa di posa specializzata su apposita pianta rilasciata dalla D.L., conformata nel rispetto del deflusso delle acque meteoriche. In linea generale, la settorizzazione verrà dislocata in corrispondenza delle quote massime di pendenza e andrà a chiudersi in prossimità delle quote minime in corrispondenza dei pluviali discendenti. La sezione corrente del sistema impermeabile ripartirà con la stratigrafia di base a ridosso del verticale creato dal confinamento per poi discendere nuovamente alla successiva linea di settorizzazione.

**Nota tecnica:**

La suddivisione in settori (compartimentazione o settorizzazione) è la pratica che nei tetti "caldi" e "sandwich" crea un raccordo ermetico del primo manto impermeabile a tenuta con la barriera/freno al vapore bituminoso in totale aderenza al supporto di base, allo scopo di limitare l'estensione dei danni nel caso di difetti localizzati dell'impermeabilizzazione dovuti a errata posa o danneggiamenti di terzi. In relazione alla complessità dell'eventuale amovibilità degli strati sovrastanti l'elemento di tenuta, la pratica di settorizzazione avrà una grandezza più o meno estesa a seconda della destinazione d'uso:

Zavorre stabili o inamovibili (carrabili, pedonabili fissi) / difficoltà o impossibilità di asportazione se non mediante scasso - superfici molto piccole => 50 / 60 m<sup>2</sup> o inferiori secondo prescrizioni più restrittive imposte da progetto

La disposizione dei settori dovrà, nella sua progettazione, tenere conto del sistema di deflusso delle acque meteoriche e dovrà localizzarsi nei punti più alti di displuvio delle pendenze del supporto di base.

Il progettista dovrà modulare la grandezza del settore secondo la tipologia di copertura e dovrà redigere precisa pianta di settorizzazione da mettere a disposizione dell'impresa di posa





specializzata in corso d'opera e successivamente come as-built (con le modifiche eventualmente apportate al progetto originale) da mettere a disposizione nel fascicolo dell'opera per la futura manutenzione straordinaria se necessaria.

La suddivisione in settori costituisce un importante fattore di sicurezza. Si rivela preziosa non solo per la compartimentazione della copertura in campiture meno estese, nel caso di ricerca di difettosità, ma anche per confinare zone di tetto con destinazioni particolari (impianti trattamento aria o altro). Inoltre la settorizzazione permette una pianificazione giornaliera del lavoro impermeabile da svolgere con un obiettivo di una sigillatura prefissata serale per impedire ad eventuali eventi atmosferici notturni di infiltrarsi pericolosamente sulla stratigrafia incompleta. Infine consente una chiusura d'emergenza, durante le operazioni impermeabili, per repentini cambi di condizioni climatiche che potrebbero pregiudicare l'impermeabilizzazione dell'opera.

La pratica di settorizzazione è auspicabilmente abbinata a dispositivi di controllo più o meno sofisticati che, oltre ad essere il più alto livello tecnologico per l'impermeabilizzazione dei tetti piani, identificano istantaneamente le infiltrazioni del manto a tenuta (ampolle poste nel punto più basso del settore) o addirittura segnalano i cambiamenti anomali di umidità all'interno del settore (sensori all'interno della stratigrafia che tramite wireless comunicano con un software di monitoraggio da remoto). Pratica, questa, assai utile per l'identificazione di danneggiamenti causati da terzi durante operazioni varie al di sopra delle stratigrafie impermeabili, oppure opera utile alla D.L. per la redazione di verbali di collaudo e di consegna dell'opera impermeabile finita.

**Note facoltative:**

Nei settori potranno essere inserite, in corrispondenza delle quote minime, in prossimità dei pluviali discendenti, apposite ampolle ispezionabili sull'intradosso del supporto di base che evidenzieranno le perdite del settore. A impermeabilizzazione ultimata, l'assenza d'acqua nei bicchieri convaliderà un collaudo del settore da parte della D.L.

Nei settori potranno essere inseriti, a seconda della grandezza, dei sensori di umidità collegati ad apposita centralina sull'estradosso della stratigrafia, che invierà segnali wireless in remoto a sistema operativo monitorato dalla D.L. e successivamente dal committente. La stabilizzazione dell'umidità relativa interna del pacchetto impermeabile, a opera ultimata, permetterà di stilare apposito verbale di collaudo del settore a tenuta.

ml  
€/ml

## 19. Eventuali elementi di completamento della copertura

A completamento del presente capitolato, in relazione alle specifiche esigenze della copertura, verranno progettati i dettagli esecutivi relativi alle eventuali opere non contemplate.



## Risvolto verticale

C 04/1


1. Vincolo perimetrale

4. Elemento di protezione perimetrale

2. Fascia di rinforzo

5. Profilo a parete


3. Fascia di chiusura



## Bocchettone

C 04/2

1. Pluviale di scarico	4. Griglia parafoglie
2. Bocchettone	5. Chiusino con griglia
3. Fissaggio meccanico	




## Bocchettone angolare

C 04/3

1. Bocchettone angolare

3. Chiusino con griglia

2. Fissaggio meccanico



## Coronamento verticale

C 04/4



1. Sigillatura

4. Scossalina metallica

2. Profilo a parete

5. Fissaggio meccanico

3. Fissaggio meccanico



## Lucernario


C 04/5

1. Nastro antivento

3. Lucernario

2. Staffa

4. Profilo di protezione meccanica



## Giunto di dilatazione


C 04/6

1. Pontage

3. Fascia di chiusura

2. Elemento comprimibile

4. Giunto con griglia



Soglia


C 04/7

1. Basamento

3. Soglia

2. Pavimento

4. Infisso






## Settorizzazione

C 04/8

## Fase 1 - Sigillatura di settore



## Fase 2 - Ripresa

