

Dichiarazione di prestazione IT2565GP4512001

1. Codice di identificazione del prodotto
IT2565GP4512001 / 001

Phoenix FC 4,5 kg Mineral Broof (t2) Reflect Protection



GENERAL[®]
MEMBRANE

Via Venezia 538, 30022, Ceggia (VE), Italy

2. Destinazioni d'uso previste

EN 13707:2004+A2:2009

2 - Membrane bituminose armate per l'impermeabilizzazione di coperture - Strati a finire di sistemi multistrato

3. Fabbricante: General Membrane Spa via Venezia 538 - 30022 Ceggia (VE) Italia

4. Mandatario: na

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione

EN 13707:2004+A2:2009

AVCP 2+

6a. Note per norma armonizzata

EN 13707:2004+A2:2009

In accordo con il sistema AVCP 2+, l'organismo notificato n. 1381 SGS Italia SpA ha effettuato l'ispezione iniziale, la verifica del sistema di controllo, la sorveglianza continua e la valutazione e verifica del controllo di produzione, al termine delle quali ha rilasciato il certificato di conformità del sistema di controllo fabbrica (Factory Production Control) n. 1381-CPR-381.
Per il sistema AVCP 3, l'organismo notificato n. 0170 (T2I - trasferimento tecnologico e innovazione scari) ha effettuato le prove iniziali di tipo previste emettendo i relativi rapporti di prova.

6b. Valutazione tecnica europea: na**7. Prestazione dichiarata**

Caratteristiche essenziali	Prestazione	U/M	Tolleranza	Specifica tecnica armonizzata
Adesione autoprotezione minerale	Max 30 %	%	valore massimo	EN 13707:2004+A2:2009
Allungamento a rottura longitudinale / trasversale	40 / 40	%	± 15 assoluto	EN 13707:2004+A2:2009
Comportamento al fuoco esterno	Broof (t2)	Classe	Passa	EN 13707:2004+A2:2009
Flessibilità a freddo	-20	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Flessibilità dopo invecchiamento termico	-20	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Impermeabilità all'acqua metodo A	60	kPa	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Reazione al fuoco	E	Classe	Passa	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza a trazione delle giunzioni longitudinale / trasversale carico massimo	750 / 550	N/50 mm	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza a trazione longitudinale / trasversale carico massimo	850 / 650	N/50 mm	± 20%	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza al punzonamento statico Metodo A	20	Kg	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza alla lacerazione longitudinale/trasversale	190 / 190	N	-30 N	EN 13707:2004+A2:2009
Resistenza all'urto Metodo A	1250	mm	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Stabilità di forma a caldo	140	°C	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento termico	140	°C	-10	EN 13707:2004+A2:2009
Stabilità dimensionale longitudinale / trasversale	± 0,3 %	%	valore minimo	EN 13707:2004+A2:2009

Nota 1

Non contiene amianto e/o catrame.

In assenza di metodi di prova armonizzati europei, la verifica e la dichiarazione sul rilascio/contenuto dovrà essere fatta tenendo conto delle disposizioni nazionali

8. Documentazione Tecnica Specifica/Appropriata:

La prestazione del prodotto sopra indicata è in conformità con il set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è emessa, in accordo al Regolamento (EU) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmata in nome e per conto del fabbricante da

Ceggia (VE) - Italy, 04/03/2025 14.53.00

Maurizio Codognotto

Legale rappresentante



www.generalmembrane.it

