

GENESY TPO FR- A

Broof T1



DESCRIZIONE

Membrana impermeabile sintetica della linea "FR-A", realizzata in **poliolefine termoplastiche (TPO)** mediante un processo di coestruzione.

Prodotto con mescola antifuoco rinforzato con l'inserimento di **un'armatura in Poliestere** che garantisce un'ottima resistenza alla trazione.

La membrana è specificamente concepita per l'installazione in totale esposizione coadiuvata da fissaggio meccanico sotto sormonto o mediante fissaggio ad induzione, congiunta alla posa dello strato complementare **Genesy VV 120**, coadiuvata da fissaggio meccanico.

Per gli effettivi sistemi certificati "Broof T1" con questo prodotto, si rimanda **all'area tecnica di General Membrane**.

Vanta un'elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'attacco delle radici e al punzonamento.

La tenuta impermeabile del sistema è garantita dalla saldatura dei sormonti per termofusione.

Disponibile negli spessori 1,5, 1,8 e 2,0 mm il prodotto integra uno strato "**Signal-layer**" per il controllo visivo di eventuali danneggiamenti superficiali.

Lo strato superiore nelle versioni standard è disponibile nelle colorazioni bianco "**Reflect Protection**", che presenta un elevato indice di riflettanza solare (SRI) ed in grigio, mentre lo strato inferiore è uniformemente nero. Altre colorazioni sono ottenibili su richiesta.

GAMMA

Spessore	Codice	Colore	Nome commerciale	Altezza rotolo	Lunghezza rotolo
1.5	STA15RN00	Bianco	Genesy TPO FR-A 1.5 Reflect	2,1	20
1.8	STA18RN00	Bianco	Genesy TPO FR-A 1.8 Reflect	2,1	20
2.0	STA20RN00	Bianco	Genesy TPO FR-A 2.0 Reflect	2,1	20
1.5	STA15GN00	Grigio	Genesy TPO FR-A 1.5 Grey	2,1	20
1.8	STA18GN00	Grigio	Genesy TPO FR-A 1.8 Grey	2,1	20
2.0	STA20GN00	Grigio	Genesy TPO FR-A 2.0 Grey	2,1	20

CAMPO D'IMPIEGO

	Fissaggio meccanico	✓
	Fissaggio ad induzione	✓

SOLUZIONI TECNICHE

Nuova realizzazione in totale esposizione con posa a fissaggio meccanico

•Tetto caldo:

- S.N.TE.FM.TC.F.CA.FR Supporto in cemento monolitico
- S.N.TE.FM.TC.F.TT.FR Supporto prefabbricato frazionato
- S.N.TE.FM.TC.F.TA.FR Supporto prefabbricato con tegoli alari
- S.N.TE.FM.TC.F.LE.FR Supporto in legno
- S.N.TE.FM.TC.F.LA.FR Supporto in lamiera

Nuova realizzazione in totale esposizione con posa a fissaggio ad induzione

•Tetto caldo:

- S.N.TE.FI.TC.F.CA.FR Supporto in cemento monolitico
- S.N.TE.FI.TC.F.TT.FR Supporto prefabbricato frazionato
- S.N.TE.FI.TC.F.TA.FR Supporto prefabbricato con tegoli alari
- S.N.TE.FI.TC.F.LE.FR Supporto in legno
- S.N.TE.FI.TC.F.LA.FR Supporto in lamiera

Rifacimento in totale esposizione

- A fissaggio meccanico con integrazione termica : S.R.TE.FM.IC.F.G.FR
- A fissaggio ad induzione con integrazione termica: S.R.TE.FI.IC.F.G.FR

*Per gli effettivi sistemi certificati T1, si rimanda all'area tecnica di General Membrane

Per tutte le informazioni e le procedure relative alle metodologie ed ai sistemi di posa, si rimanda alla specifica documentazione tecnica di General Membrane: Manuale di Posa e Schede di Sistema.

SCHEDA TECNICA DI CONFORMITÀ

TBA_03



Prodotto Genesy TPO FR-A

Emissione 11/25

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE				Norma di riferimento EN 13956	
Descrizione della prova				U/M	Norma di riferimento
Spessore	1,5	1,8	2,0	mm	UNI 1849-2
Massa Aerica	1,8	2,2	2,4	Kg/m ²	UNI 1849-2
Larghezza	2,1	2,1	2,1	m	UNI 1848-2
Lunghezza	20	20	20	m	UNI 1848-2
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	•	UNI EN 1928 B
Resistenza alla trazione	≥1100	≥1100	≥1100	N/50 mm	EN 12311-2
Allungamento a rottura	≥4	≥4	≥4	%	EN 12311-2
Stabilità dimensionale	≤0,4	≤0,4	≤0,4	%	EN 1107-2
Resistenza alla lacerazione	≥350	≥350	≥350	N	EN 12310-2
Resistenza all'impatto su supporto rigido	≥1250	≥1250	≥1250	mm	EN 12691 A
Resistenza all'impatto su supporto morbido	≥1000	≥1750	≥1000	mm	EN 12691 B
Resistenza al punzonamento statico su supporto rigido	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 A
Resistenza al punzonamento statico su supporto morbido	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 B
Resistenza al peeling su giunzioni	≥300	≥300	≥300	N/50mm	EN 12316-2
Resistenza a taglio su giunzioni	≥800	≥800	≥800	N/50mm	EN 12317-2
Flessibilità a freddo	≤-40	≤-40	≤-40	°C	EN495-5
Permeabilità al vapor d'acqua	NPD	NPD	NPD	u	UNI EN 1931
Esposizione ai raggi UV	Passa	Passa	Passa	1000h	EN 1297
Resistenza alle radici	NPD	NPD	NPD	•	EN 13948
SRI (Prodotto Reflect)	>94	>94	>94	%	ASTM E1980
Classe di reazione al fuoco	E	E	E	•	EN 13501-1
Comportamento a fuoco esterno	Broof T1*	Broof T1*	Broof T1*	•	UNI 13501-5
Resistenza alla grandine	NPD	NPD	NPD	m/s	EN 13853

*Per gli effettivi sistemi certificati T1, si rimanda all'area tecnica di General Membrane

CERTIFICAZIONI

I prodotti **Genesy Roofing** sono progettati per ridurre l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione al loro recupero e sono in possesso di Marcatura



GENERAL MEMBRANE S.p.A.

Via Venezia, 538 - 30022 - Ceggia (VE) ITALY
Tel. +39 0421.322.000

STABILIMENTO PRODUTTIVO

Via Stradalta 35 Bertiolo (UD), 33032
Tel.+39 0421 1890649