



## DESCRIZIONE

Membrana impermeabile sintetica della linea "FR-B", realizzata in **poliolefine termoplastiche (TPO)** mediante un processo di coestrusione. Prodotto con mescola antifuoco rinforzato con l'inserimento di **un'armatura in Poliestere** che garantisce un'ottima resistenza alla trazione.

La membrana è specificamente concepita per l'installazione **in totale esposizione coadiuvata da fissaggio meccanico sotto sormonto o mediante fissaggio ad induzione**, congiunta alla posa dello strato complementare **Genesy VV 120**, coadiuvata da fissaggio meccanico.

Vanta un'elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'attacco delle radici e al punzonamento.

La tenuta impermeabile del sistema è garantita dalla saldatura dei sormonti per termofusione.

Disponibile negli spessori 1,5, 1,8 e 2,0 mm il prodotto integra uno strato "**Signal-layer**" per il controllo visivo di eventuali danneggiamenti superficiali.

Lo strato superiore nelle versioni standard è disponibile nelle colorazioni bianco "**Reflect Protection**", che presenta un elevato indice di riflettanza solare (SRI) ed in grigio, mentre lo strato inferiore è uniformemente nero. Altre colorazioni sono ottenibili su richiesta.

## GAMMA

Spessore	Codice	Colore	Nome commerciale	Altezza rotolo	Lunghezza rotolo
1.5	STB15RN00	Bianco	Genesy TPO FR-B 1.5 Reflect	2,1	20
1.8	STB18RN00	Bianco	Genesy TPO FR-B 1.8 Reflect	2,1	20
2.0	STB20RN00	Bianco	Genesy TPO FR-B 2.0 Reflect	2,1	20
1.5	STB15GN00	Grigio	Genesy TPO FR-B 1.5 Grey	2,1	20
1.8	STB18GN00	Grigio	Genesy TPO FR-B 1.8 Grey	2,1	20
2.0	STB20GN00	Grigio	Genesy TPO FR-B 2.0 Grey	2,1	20

## CAMPO D'IMPIEGO



Fissaggio meccanico



Fissaggio ad induzione



## SOLUZIONI TECNICHE

### Nuova realizzazione in totale esposizione con posa a fissaggio meccanico

#### -Tetto caldo:

- S.N.TE.FM.TC.F.CA.FR Supporto in cemento monolitico
- S.N.TE.FM.TC.F.TT.FR Supporto prefabbricato frazionato
- S.N.TE.FM.TC.F.TA.FR Supporto prefabbricato con tegoli alari
- S.N.TE.FM.TC.F.LE.FR Supporto in legno
- S.N.TE.FM.TC.F.LA.FR Supporto in lamiera

### Nuova realizzazione in totale esposizione con posa a fissaggio ad induzione

#### -Tetto caldo:

- S.N.TE.FI.TC.F.CA.FR Supporto in cemento monolitico
- S.N.TE.FI.TC.F.TT.FR Supporto prefabbricato frazionato
- S.N.TE.FI.TC.F.TA.FR Supporto prefabbricato con tegoli alari
- S.N.TE.FI.TC.F.LE.FR Supporto in legno
- S.N.TE.FI.TC.F.LA.FR Supporto in lamiera

### Rifacimento in totale esposizione

- A fissaggio meccanico con integrazione termica : S.R.TE.FM.IC.F.G.FR.B
- A fissaggio ad induzione con integrazione termica: S.R.TE.FI.IC.F.G.FR.B
- A fissaggio meccanico senza integrazione termica : S.R.TE.FM.SI.N.GE.FR.B
- A fissaggio ad induzione senza integrazione termica: S.R.TE.FI.SI.N.GE.FR.B



CARATTERISTICHE TECNICHE				Norma di riferimento EN 13956	
Descrizione della prova				U/M	Norma di riferimento
Spessore	1,5	1,8	2,0	mm	UNI 1849-2
Massa Aerica	2,0	2,3	2,6	Kg/m <sup>2</sup>	UNI 1849-2
Larghezza	2,1	2,1	2,1	m	UNI 1848-2
Lunghezza	20	20	20	m	UNI 1848-2
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	•	UNI EN 1928 B
Resistenza alla trazione	≥1100	≥1100	≥1100	N/50 mm	EN 12311-2
Allungamento a rottura	≥25	≥25	≥25	%	EN 12311-2
Stabilità dimensionale	≤0,5	≤0,5	≤0,5	%	EN 1107-2
Resistenza alla lacerazione	≥350	≥350	≥350	N	EN 12310-2
Resistenza all'impatto su supporto rigido	≥1000	≥1000	≥1250	mm	EN 12691 A
Resistenza all'impatto su supporto morbido	≥1750	≥1750	≥1750	mm	EN 12691 B
Resistenza al punzonamento statico su supporto rigido	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 A
Resistenza al punzonamento statico su supporto morbido	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 B
Resistenza al peeling su giunzioni	≥300	≥300	≥300	N/50mm	EN 12316-2
Resistenza a taglio su giunzioni	≥900	≥900	≥900	N/50mm	EN 12317-2
Flessibilità a freddo	≤-40	≤-40	≤-40	°C	EN495-5
Permeabilità al vapor d'acqua	NPD	NPD	NPD	u	UNI EN 1931
Esposizione ai raggi UV	Passa	Passa	Passa	1000h	EN 1297
Resistenza alle radici	NPD	NPD	NPD	•	EN 13948
SRI (Prodotto Reflect)	>94	>94	>94	%	ASTM E1980
Classe di reazione al fuoco	E	E	E	•	EN 13501-1
Comportamento a fuoco esterno	Broof T2	Broof T2	Broof T2	•	UNI 13501-5
Resistenza alla grandine	NPD	NPD	NPD	m/s	EN 13853

## CERTIFICAZIONI

I prodotti **Genesy Roofing** sono progettati per ridurre l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione al loro recupero e sono in possesso di Marcatura

