

GENESY PVC G




DESCRIZIONE

Membrana impermeabile sintetica della linea **"G"**, realizzata in **cloruro di polivinile plastificato (PVC-P)** mediante un processo di co-estrusione. Prodotto rinforzato con l'inserimento di **un'armatura in velo vetro** che garantisce un'eccellente stabilità dimensionale.

La membrana è particolarmente versatile, essendo adatta alla posa **sotto zavorra fissa o mobile**.

Vanta un'elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, al punzonamento, all'attacco delle radici e all'aggressione della flora batterica e dei microrganismi.

Prodotto ideale anche per l'incollaggio diretto sulle superfici verticali tramite l'adesivo specifico **Genesy Glue Contact PVC**.



La tenuta impermeabile del sistema è garantita dalla saldatura dei sormonti per termofusione.

Disponibile negli spessori 1,2, 1,5, 1,8 e 2,0 mm il prodotto integra uno strato **"Signal-layer"** per il controllo visivo di eventuali danneggiamenti superficiali.

Lo strato superiore nelle versioni standard è disponibile nelle colorazioni bianco **"Reflect Protection"**, che presenta un elevato indice di riflettanza solare (SRI) ed in grigio, mentre lo strato inferiore è uniformemente nero.

Altre colorazioni sono ottenibili su richiesta.

GAMMA

Spessore mm	Codice	Colore	Nome commerciale	Altezza rotolo m	Lunghezza rotolo m
1.2	SPV12RN252100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC G 1.2 Reflect	2,1	25
1.5	SPV15RN202100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC G 1.5 Reflect	2,1	20
1.8	SPV18RN152100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC G 1.8 Reflect	2,1	15
2.0	SPV20RN152100	Bianco - RAL 9016	Genesy PVC G 2.0 Reflect	2,1	15
1.2	SPV12GN252100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC G 12 Grey	2,1	25
1.5	SPV15GN202100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC G 1.5 Grey	2,1	20
1.8	SPV18GN152100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC G 1.8 Grey	2,1	15
2.0	SPV20GN152100	Grigio - RAL 7047	Genesy PVC G 2.0 Grey	2,1	15

Disponibile su richiesta anche nella versione **Dark** - RAL 7016
Altezze rotolo inferiori disponibili su richiesta

CAMPO D'IMPIEGO

	Zavorrato ghiaia	✓
	Giardino pensile	✓
	Carrabile	✓
	Pavimentazione mobile	✓
	Pavimentazione fissa	✓
	Incollaggio verticale	✓

SOLUZIONI TECNICHE

- Nuove realizzazioni zavorrate a tetto freddo, tetto caldo e tetto rovescio
- Rifacimenti zavorrati senza integrazione termica e con integrazione termica a tetto caldo e tetto rovescio



SCHEMA TECNICA DI CONFORMITÀ				PGN_07	
Prodotto Genesy PVC G				Emissione 06/26	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE					Norma di riferimento EN 13956	
Descrizione della prova					U/M	Norma di riferimento
Spessore	1,2	1,5	1,8	2,0	mm	UNI 1849-2
Massa Aerea	1,5	1,8	2,1	2,3	Kg/m ²	UNI 1849-2
Larghezza	2,1	2,1	2,1	2,1	m	UNI 1848-2
Lunghezza	25	20	15	15	m	UNI 1848-2
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	•	UNI EN 1928 B
Resistenza alla trazione	≥10	≥10	≥10	≥10	N/mm ²	EN 12311-2
Allungamento a rottura	≥200	≥200	≥200	≥200	%	EN 12311-2
Stabilità dimensionale	≤0,1	≤0,1	≤0,1	≤0,1	%	EN 1107-2
Resistenza alla lacerazione	≥200	≥200	≥200	≥200	N	EN 12310-2
Resistenza all'impatto su supporto rigido	≥750	≥750	≥1000	≥1000	mm	EN 12691 A
Resistenza all'impatto su supporto morbido	≥1000	≥1000	≥1250	≥1250	mm	EN 12691 B
Resistenza al punzonamento statico su supporto rigido	≥20	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 A
Resistenza al punzonamento statico su supporto morbido	≥20	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 B
Resistenza al peeling su giunzioni	≥200	≥200	≥200	≥200	N/50mm	EN 12316-2
Resistenza a taglio su giunzioni	≥500	≥500	≥500	≥500	N/50mm	EN 12317-2
Flessibilità a freddo	≤-40	≤-40	≤-40	≤-40	°C	EN495-5
Permeabilità al vapor d'acqua	15.000	15.000	15.000	15.000	μ	UNI EN 1931
Esposizione ai raggi UV	Passa	Passa	Passa	Passa	1000h	EN 1297
SRI (Prodotto Reflect)	>94	>94	>94	>94	%	ASTM E1980
Resistenza alle radici	<i>in corso</i>	<i>in corso</i>	<i>in corso</i>	<i>in corso</i>	•	EN 13948
Classe di reazione al fuoco	E	E	E	E	•	EN 13501-1
Comportamento a fuoco esterno	Froof	Froof	Froof	Froof	•	UNI 13501-5
Resistenza alla grandine supporto morbido/rigido	40/40	40/40	40/40	40/40	m/s	EN 13583

CERTIFICAZIONI

I prodotti **Genesy Roofing** sono progettati per ridurre l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione al loro recupero e sono in possesso di **Marcatura** 



GENERAL MEMBRANE S.p.A.
Via Venezia, 538 - 30022 - Ceggia (VE) ITALY
Tel. +39 0421.322.000

STABILIMENTO PRODUTTIVO
Via Stradalta 35 Bertolo (UD), 33032
Tel.+39 0421 1890649