

GENESY PVC RL



DESCRIZIONE


Membrana impermeabile sintetica **non armata** della linea **"RL"**, realizzata in **cloruro di polivinile plastificato (PVC-P)** mediante un processo di co-estrusione.

Questo prodotto è specifico per l'esecuzione di dettagli tecnici e raccordi del sistema impermeabile.

Vanta un'elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici, all'attacco delle radici e al punzonamento.

La tenuta impermeabile del sistema è garantita dalla saldatura dei sormonti per termofusione.

Disponibile negli spessori 1.2, 1.5 e 1.8 mm il prodotto integra uno strato **"Signal-layer"** per il controllo visivo di eventuali danneggiamenti superficiali.



Lo strato superiore nelle versioni standard è disponibile nelle colorazioni bianco **"Reflect Protection"**, che presenta un elevato indice di riflettanza solare (SRI) ed in grigio, mentre lo strato inferiore è uniformemente nero. Altre colorazioni sono ottenibili su richiesta.

GAMMA

Spessore mm	Codice	Colore	Nome commerciale	Altezza rotolo m(*)	Lunghezza rotolo m
1.2	SPR12RN252100	Bianco	Genesy PVC RL 1.2 Reflect	2,1	25
1.5	SPR15RN202100	Bianco	Genesy PVC RL 1.5 Reflect	2,1	20
1.8	SPR18RN152100	Bianco	Genesy PVC RL 1.8 Reflect	2,1	15
1.2	SPR12GN252100	Grigio	Genesy PVC RL 1.2 Grey	2,1	25
1.5	SPR15GN202100	Grigio	Genesy PVC RL 1.5 Grey	2,1	20
1.8	SPR18GN152100	Grigio	Genesy PVC RL 1.8 Grey	2,1	15

*Disponibile su richiesta anche nella versione Dark - RAL 7016
Altezze rotolo inferiori disponibili su richiesta*

CAMPO D'IMPIEGO



Dettagli



SOLUZIONI TECNICHE

Applicato in tutte le soluzioni tecniche per l'esecuzione di particolari e dettagli



SCHEMA TECNICA DI CONFORMITÀ			PRN_07
Prodotto Genesy PVC RL			Emissione 06/2026 

CARATTERISTICHE TECNICHE				Norma di riferimento EN13956	
Descrizione della prova				U/M	Norma di riferimento
Spessore	1,2	1,5	1,8	mm	UNI 1849-2
Massa Aerica	1,5	1,8	2,1	Kg/m ²	UNI 1849-2
Larghezza	2,1	2,1	2,1	m	UNI 1848-2
Lunghezza	25	20	15	m	UNI 1848-2
Impermeabilità all'acqua	Impermeabile	Impermeabile	Impermeabile	•	UNI EN 1928 B
Resistenza alla trazione	≥10	≥10	≥10	N/mm ²	EN 12311-2
Allungamento a rottura	≥300	≥300	≥300	%	EN 12311-2
Stabilità dimensionale	NPD	NPD	NPD	%	EN 1107-2
Resistenza alla lacerazione	≥70	≥70	≥70	N	EN 12310-2
Resistenza all'impatto su supporto rigido	≥600	≥600	≥700	mm	EN 12691 A
Resistenza all'impatto su supporto morbido	≥1000	≥1000	≥1100	mm	EN 12691 B
Resistenza al punzonamento statico su supporto rigido	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 A
Resistenza al punzonamento statico su supporto morbido	≥20	≥20	≥20	Kg	EN 12730 B
Resistenza al peeling su giunzioni	≥200	≥200	≥200	N/50mm	EN 12316-2
Resistenza a taglio su giunzioni	≥40	≥40	≥40	N/50mm	EN 12317-2
Flessibilità a freddo	≤-40	≤-40	≤-40	°C	EN495-5
Permeabilità al vapor d'acqua	15.000	15.000	15.000	u	UNI EN 1931
Esposizione ai raggi UV	Passa	Passa	Passa	1000h	EN 1297
SRI (Prodotto Reflect)	>94	>94	>94	%	ASTM E1980
Classe di reazione al fuoco	E	E	E	•	EN 13501-1

CERTIFICAZIONI

I prodotti **Genesy Roofing** sono progettati per ridurre l'impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita, dalla produzione al loro recupero e sono in possesso di **Marcatura** 



GENERAL MEMBRANE S.p.A.
Via Venezia, 538 - 30022 - Ceggia (VE) ITALY
Tel. +39 0421.322.000

STABILIMENTO PRODUTTIVO
Via Stradalta 35 Bertolo (UD), 33032
Tel.+39 0421 1890649