

**SCHEDA TECNICA DI CONFORMITA'**

PRODOTTO

**STC 046 – GENERAL STICK**

EMISSIONE



IT-04-08/14

**GENERAL**  
MEMBRANE**General Stick**  
**Adesivo elastico a solvente****PRODOTTO**

**General Stick** è un adesivo sigillante elastico bituminoso a solvente a base di bitume, cariche inerti, resine elastomeriche, plastificanti, additivi, solventi per l'applicazione a freddo dei particolari di membrane bituminose e tegole canadesi

**APPLICAZIONE**

**General Stick** è un adesivo bituminoso studiato per essere steso con particolari pistole manuali o meccaniche in due cordoli, tra le sormonte della membrane bitume polimero plastomerico, per ottenere tra loro un perfetto incollaggio a freddo.

**General Stick** è ideale per l'incollaggio della membrana su guaina tipo tegola canadese. Idoneo negli interventi rapidi di riparazioni localizzate di vecchie membrane BPP e nella sigillatura tra membrane e calcestruzzo in verticale o nella sigillatura di comignoli o lucernai. E' sconsigliato per l'incollaggio di pacchetti isolanti a base poliuretanic e polistirolo per la presenza di solventi aromatici che intaccano rapidamente i pannelli.

E' importante che le superfici da trattare siano asciutte, pulite, prive di oli e altro. Nel caso di polveri sfarinanti pretrattare con **General Rapid Primer** 200-400 g/m<sup>2</sup> in funzione della porosità della superficie.

Il prodotto è pronto all'uso e va steso sul supporto con particolari pistole meccaniche o manuali. Si possono eliminare rigonfiamenti su vecchie membrane bituminose attraverso incisioni a croce delle stesse provvedendo poi a incollare i lembi prima sotto e poi sopra su tutta la superficie interessata con **General Stick**.

Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici o nitro.

Consumo ca. 1 Kg/m<sup>2</sup>

**CARATTERISTICHE PRODOTTO**

Aspetto		Pasta densa di colore nero
Densità a 20° C in Kg/l	EN ISO 2811-1	1,44 kg/l ± 0,04
Residuo secco a 130°C	EN ISO 3251	85 % - 95%
Viscosità Brookfield Gir. 5, 5 rpm a 5°C	EN ISO 3219	9.000 p ± 2.000
Punto d'infiammabilità a vaso chiuso		> 30°C
Stabilità nei vasi originali chiusi		2 anni
VOC content		< 200 g/l

**PRECAUZIONI**

Il prodotto non teme il gelo, si consiglia di non esporre le confezioni a temperatura superiore ai 40°C.

Il lavaggio degli attrezzi va fatto con i più comuni diluenti sintetici

**IMBALLI**

Cartucce da 280 ml (scatole da 25 pezzi)

I dati riportati sulla scheda tecnica sono dati medi indicativi relativi alla attuale produzione e possono essere aggiornati in qualsiasi momento e senza preavviso dalla GENERAL MEMBRANE SpA. Le informazioni tecniche che la GENERAL MEMBRANE SpA fornisce rappresentano il suo migliore bagaglio tecnico per quanto concerne le caratteristiche e il corretto utilizzo del prodotto. Visto i diversi e numerosi campi d'impiego e le possibili interposizioni di elementi e situazioni specifiche non di sua dipendenza, la GENERAL MEMBRANE SpA non si assume responsabilità in ordine ai risultati. E' responsabilità dell'acquirente stabilire l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

[www.generalmembrane.it](http://www.generalmembrane.it)